

Scheda tecnica

05/09/2007

la presente scheda annulla le precedenti.



Prakriti, produce utilizzando i propri impianti di cottura e purificazione degli oli e delle resine vegetali, impiegate nelle formulazioni. A garanzia della qualità dei suoi prodotti e per consentire la formulazione di prodotti innovativi a base di girasole, cartamo e aleurites fondi.

prodotto: SOLUZIONE CANADESE Prakriti srl - t.050699737-
fax 050699854 -info@prakriti.t

Funzioni

Previene l'attacco di muffe ed insetti xilofagi sulle superfici in legno. Ritarda l'aggressione del fuoco (classe di reazione al fuoco c2 verticale). Preventivo alla formazione di muffe su pareti.

Caratteristiche

Costituito da Sali di Boro in super concentrazione (oltre il 35%) permette di realizzare soluzioni a concentrazione standard, indipendentemente da temperatura e salinità dell'acqua utilizzata nella diluizione.

Supporti	
Il supporto deve essere ben assorbente, senza precedenti trattamenti. Rimuovere tracce di grassi e colle.	
Attrezzature:	
Spray	pennello immersione
Applicazione	
Prevenzione a tarli e muffe: diluire 1parte di prodotto con 3 parti di acqua. Applicare facendo attenzione ad impregnare bene anche l'interno di fessurazioni del legno. Applicare abbondantemente sulle sezioni di taglio.	
Ritardante al fuoco: diluire 1:1 con acqua e lasciar assorbire almeno 80gr/mq di prodotto.	
Resa	45 mq/l di soluzione concentrata.
Asciugatura	Il tempo di evaporazione acqua 1/2-3ore
Pulizia	Acqua, pulizia finale con poco sapone(D10)
Conservazione	48 mesi.
Stoccaggio	confezione ben chiusa, riparo dal gelo.
Confezioni L:	1 5 20

Note

Penetra nel legname essiccato come in quello umido, depositando i cristalli di sali borici nella cellulosa, fino in profondità.

Dichiarazione integrale componenti

Norma DCB Bioediliziaitalia).

Acqua, miscela di sali borici, acido borico, cloruro di sodio, glicerina, glucosio.

Esente da metalli pesanti. Esente da biocidi o prodotti petrolioderivati.

note ecologiche

Non sono presenti Biocidi o conservanti. Esente da petrolio derivati.

voce di capitolato

Applicazione di impregnate ignifugo e preventivo alla muffa, per legno assorbente, anche se relativamente umido. Il prodotto deve essere naturale, esente da biocidi e materie prime di origine petrolifera, corredato da certificazione di reazione al fuoco UNI9174/ 87 9174/AI/96 8457/87 8457/A/96 classe 2, su supporto verticale (tipo Soluzione Canadese linea Durga prodotto da Prakriti srl). Penetra nel legname essiccato come in quello umido, depositando i cristalli di sali borici nella cellulosa, fino in profondità. Rallenta così la combustione ed impedisce la formazione di muffe brune e muffe molli.

Regolamentazione

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non ingerire.
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.

► COV: Composti organici volatili, D.L. 3/06 n.161.

gr/lt valore limite consentito:	130
gr/l nella formulazione:	0,00

Impregnante non filmogeno per legno cl.BA

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. In caso di dubbio effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio o diverso da quanto indicato nella presente scheda.