

## Scheda tecnica

03/09/2007

La presente scheda annulla le precedenti



**prodotto: Fondo stucco n.441 Prakriti srl -  
t.050699737-fax 050699854 -info@prakriti.t**

### funzioni

Per la preparazione di superfici in legno alla successiva laccatura con smalti colorati i.325 3 n.324.

il prodotto è ideale alla stuccatura di parquet, prima del trattamento con ciclo ad olio, nutriparquet + duroil.

### Caratteristiche

preparazione a base di tung oil resine e cellulose vegetali. Applicabile a spatola / pennello. Esente da biocidi, resiste alla aggressione di muffe ed insetti.

**Colori:** Bianco

Supporti			
legno assorbente, privo di colle, grassi e vecchie vernici. I legni ricchi di estrattivi, devono essere ben lavati con "Pulitore vegetale 431"			
Attrezzature:			
pennello    spatola			
Applicazione			
Mescolare il prodotto prima dell'uso. Applicare con spatola flessibile, operando uno strato sottile di rasatura. Se necessario ripetere l'operazione dopo l'essiccazione della prima mano. nel caso di utilizzo come sottofondo, Il prodotto può essere applicato a pennello, previa diluizione			
<b>Essiccazion</b>	5	min	c.n. 20°C-60%u.r.
<b>Resa</b>	15	mq/l	mano
<b>Diluizione</b>	0-20%	con acqua.	
<b>Pulizia</b>	Acqua, pulizia finale con poco sapone(D10)		
<b>Stoccaggio</b>	confezione ben chiusa, riparo dal gelo.		
<b>Confezioni l</b>	0,75	5	20 -60

### ► COV: Composti organici volatili, D.L. 3/06 n.161.

gr/lt valore limite consentito: 130  
gr/l nella formulazione: 0,03

### Dichiarazione integrale componenti

#### Norma DCB BioediliziaItalia.

acqua pura, resinato sodico di gemma di conifera, olio di lino cotto. Standolio di tung, sali di boro, metilcellulosa, gluconato di sodio (tensioattivi zuccherini), carbonato di calcio. Siccativi a base di calcio, magnesio, zirconio, cobalto nel totale inferiori 0,01%.

### note ecologiche

l'uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO2.  
(\*L'estratto di "Citrus sinensis" utilizzato, pur contribuendo al calcolo dei C.O.V. non è dannoso all'ozono troposferico (tempo dimezzamento in atmosfera 36 min)

### voce di capitolato

Applicazione di sottofondo per legno, idoneo al successivo trattamento con finiture colorate. Esente da sostanze di origine petrolifere e da essiccativi a base di piombo (tipo "fondostucco n° 441", prodotto da Prakriti srl, o prodotti similari) fornito con dichiarazione completa di tutti i componenti utilizzati.

### Regolamentazione

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Contiene olio di lino: nella stagione calda gli stracci imbevuti di prodotto devono essere conservati in recipienti metallici chiusi.
- Tutti i componenti sono completamente biodegradabili,
- avviabili allo smaltimento urbano.

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. In caso di dubbio effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo. ...  
E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio o diverso da quanto indicato nella presente scheda.