



Scheda tecnica prodotto.
20/08/08



Citrus

SMALTOCALORIFERI 36

Funzioni:
Finitura coprente per caloriferi/radiatori metallici.

Caratteristiche:
Smalto, di elevata copertura, a base di standoli-Durga di olio di Tung, Cartamo e girasole. Aderisce perfettamente nel tempo.

Stoccaggio: 24 mesi
Confezioni: 0,75, 5 l

SUPPORTO

Rimuovere vecchie vernici, pulire da eventuali macchie di grasso. Si consiglia di pulire bene il supporto metallico con Balsamo di agrumi n.43.

ATTREZZATURE

Pistola (ugello sottile 1 mm max.) o pennello.

APPLICAZIONE

Stendere il prodotto in strato sottile. Applicando a pistola evitare di ripassare il getto ripetutamente nella stessa zona.

APPLICARE una seconda mano dopo l'essiccazione della prima.

ESSICCAZIONE: 3 - 4 ore fuori polvere, secco 24 ore in condizioni normali.

RESA: 22 mq/l

DILUIZIONE: pronto all'uso, diluire 5% con Balsamo di Agrumi nella applicazione a pistola.

PULIZIA ATTREZZATURE: Balsamo di agrumi n.43.

CAPITOLATO:

Applicare su caloriferi/radiatori metallici, pittura coprente naturale (esente da derivati petroliferi). Il prodotto applicato a pennello o pistola spray deve coprire in due mani. I leganti principali devono essere costituiti da oli siccativi di cartamo e girasole. Il prodotto deve essere accompagnato da scheda tecnica contenente la dichiarazione completa dei componenti.

NOTE ECOLOGICHE:

l'uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO₂. L'estratto di "Citrus sinensis" utilizzato, pur contribuendo al calcolo dei C.O.V. non è dannoso all'ozono troposferico (tempo dimezzamento in atmosfera 36 min).

La rafia minerale generalmente presente nei siccativi metallici utilizzati, è allontanata nel processo di cottura, che avviene a temperature superiori ai 180°C.

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI:

(Norma DCB Bioediliziaitalia).

Standolio di lino, standolio prakriti di Tung, cera d'api vergine, resina vegetale di dammar, standolio prakriti di girasole e cartamo. Carbonato di calcio, ossido di titanio (esente da trattamenti al cloro), sapone sodico di lino. Olio essenziale di lavanda. Estratto di citrus sinensis come solvente. Siccativi a base di Zr, Ca, Co inferiori allo 0,008%.

dl.161 pitture per finiture interni/esterni. valore limite dal 2010 300 gr./l nella formulazione COV= 197 gr/l. I C.O.V. presenti nella formulazione sono costituiti da estratti vegetali di Citrus sinensis e lavanda, non dannosi alla fascia di ozono troposferico.

AVVERTENZE:

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
- Non ingerire.
- **Contiene olio di lino, gli stracci imbevuti sono soggetti ad autocombustione, conservarli in contenitori stagni. Bagnarli prima di gettare.**



www.bioediliziaitalia.org



PRAKRITI S.R.L.
V. Matassina 65/67
San Girolamo
56040 Castellina M
tel. 050699737
fax. 050699854
info@prakriti.it
www.prakriti.it

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio o diverso da quanto indicato nella presente scheda.