



Scheda tecnica prodotto.
20/08/08



Citrus

VERNICECOTTA Plus

Funzioni:

finitura a spessore per infissi in legno.
Utilizzo a spruzzo.
Esterni/interni.

Caratteristiche:

Vernice realizzata con olio di lino cotto e standoli Durga di tung. Prodotto di elevata elasticità e aderenza ai supporti in legno.

Stoccaggio: 36 mesi.
Confezioni: 0,75, 5, 20 l

SUPPORTO

La superficie deve essere pulita e sgrassata. Le vecchie vernici devono essere rimosse. Carteggiare eventualmente le superfici in legno, secondo il grado di finitura voluto. Per ottenere velature colorate preparare il fondo con una mano di fondoLacca n.91. e Nutriarredo colorato 592.

APPLICAZIONE

Mescolato accuratamente.
Stendere il prodotto in strato sottile utilizzando un pennello per smalto o mediante pistola (usare ugello sottile 1-0.8).

APPLICARE una eventuale seconda mano dopo l'essiccazione della prima.

ATTREZZATURE

Pistola spray, pennello per smalto.



ESSICCAZIONE: 2 - 4 ore fuori polvere, secco 12/16 ore in condizioni normali.

RESA: 17-21 mq/l in funzione del supporto.

DILUIZIONE: pronto all'uso.

PULIZIA ATTREZZATURE: Balsamo di agrumi n.43.

NOTE:

Per la verniciatura di essenze ricche di tannini (castagno, rovere, teak rosso) è conveniente preparare il legno con Tannino stop, capace di bloccare la solubilità dei tannini, schiarire il supporto ed evitare le efflorescenze di pigmenti e tannini.

CAPITOLATO:

Realizzare la finitura di infissi/arredi in legno, utilizzando vernice naturale composta da oli e resine vegetali, esente da petrolioderivati. Il prodotto deve essere accompagnato da dichiarazione integrale dei componenti utilizzati (tipo Vernice cotta plus, Durga Prodotta da Prakriti srl). Preparare opportunamente il supporto con protettivo naturale. Essenze ricche di tannini (castagno, rovere, teak rosso, doussie) devono essere trattate preventivamente, con adeguato prodotto naturale che limiti la solubilità dei tannini stessi. (tipo tannino stop prodotto da Prakriti srl).

NOTE ECOLOGICHE:

l'uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO₂. L'estratto di "Citrus sinensis" utilizzato, pur contribuendo al calcolo dei C.O.V. non è dannoso all'ozono troposferico (tempo dimezzamento in atmosfera 36 min). La ragia minerale generalmente presente nei siccativi metallici utilizzati, è allontanata nel processo di cottura, che avviene a temperature superiori ai 180°C.

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI: (Norma DCB Bioediliziaitalia).

Resina vegetale di Dammar, colofonia di gemma esterificata a caldo con calcio (resinato calcio di colofonia di gemma), olio di legno (Aleurites), standolio Prakriti di aleurites, olio di lino cotto e standolizzato, estratto di citrus sinensis, sandracca, Lecitina di soia. Non contiene essiccativi a base di piombo, (siccativi Ca, Mn e cobalto ; conc.tot. max < 0,015).

C.O.V. D.L. 3/06 n.161 Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne classe BS; Valore max: 500 gr/l Valore presente nella formulazione: 380 grammi/l I C.O.V. presenti nella formulazione sono costituiti da estratti vegetali di Citrus sinensis e lavanda, non dannosi alla fascia di ozono troposferico.

AVVERTENZE:

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
- Non ingerire.
- **Contiene olio di lino, gli stracci imbevuti sono soggetti ad autocombustione, conservarli in contenitori stagni. Bagnarli prima di gettare.**
- Xn- Nocivo per ingestione.



PRAKRITI S.R.L.
V. Matassina 65/67
San Girolamo
56040 Castellina M
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@prakriti.it
www.prakriti.it

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio o diverso da quanto indicato nella presente scheda.